



**Betonpartner Magyarország Kft.**

1186 Budapest, Zádor u. 3.

Tel.: 06-30-3969298

## Adalékszer helyszíni adagolási táblázat

Általános utasítás szerkezeti betonokhoz

A táblázat általános utasításokat tartalmaz transzportbeton keverékek építési helyszínen történő konzisztencia beállításhoz.

A helyszíni konzisztencia beállítást csak a receptúrához megadott eltarthatósági időt még el nem ért keverékeken szabad elvégezni.

Az elvártnál alacsonyabb konzisztencia érték esetén a keveréket az összetételében szereplő folyósító adalékszer helyszíni hozzáadagolásával kell beállítani az alábbi táblázat szerint:

Tervezett konzisztencia-osztály (terülmérésrel)	Terület mértéke a munkaterületen (mm)	Ráadagolandó ViscoCrete3811/Dynamon XTend W375/PowerFlow5674/DinamiQ L62	
		kg/m <sup>3</sup>	kg/7,5 m <sup>3</sup> (1 mixer)
F3	>420	-	-
	390-420	0,4	3,0
	350-380	0,8	6,0
F4	>490	-	-
	440-480	0,4	3,0
	390-430	0,8	6,0
F5	>560	-	-
	510-550	0,4	3,0
	460-500	0,8	6,0

A táblázat szerint kimért adalékszert vízzel 1:1 arányban felhígítva a mixer tölcserén keresztül a mixerdobba kell önteni, majd a keveréket a mixerdobban 5 percig gyors fordulaton át kell keverni. A táblázatban szereplőnél alacsonyabb területű betonok esetén a konzisztencia helyreállítását betontechnológussal egyeztetni kell.

Készítette:

  
Zsoldós Gábor

vezető betontechnológus

Budapest, 2022.07.01